VERRE

COLLE CLAIRE, RAPIDE ET RÉSISTANTE À L'EAU, POUR LE VERRE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle claire, rapide et résistante à l'eau, pour le verre. Rend invisible toute fissure!

DOMAINE D'APPLICATION

Colle le verre et le cristal entre eux et sur le métal. Idéale pour le collage et la réparation de verres et des objets en cristal, tels qu'un vase, verre à boire, carafe, statue, plat, vitrine, dessus d'une table, lampe ou cadre. Ne convient pas à Aquariums, verre de sécurité stratifié (vitre de voiture) et verre teinté.

PROPRIÉTÉS

· Rapide
· Durcit sous l'influence des rayons U.V.
· Invisible, claire
· Résiste à l'eau
· Résiste au lave-vaisselle

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.
Pré-traitement des surfaces: Le support doit être parfaitement propre, sec, exempt de poussière et de graisse et bien ajusté. Dépolir les métaux avec du papier de verre pour obtenir un raccord plus fort.

MISE EN OEUVRE

Diluer: La colle ne peut pas être diluée
Mode d'emploi:
Appliquer une fine couche de colle sur une seule face, à l'abri de la lumière du soleil (vive). Presser fortement les parties 10-20 secondes l'une contre l'autre et les exposer ensuite à la lumière du soleil directe. Ne plus déplacer les parties pendant le durcissement. Bison Glass durcit sous l'influence des rayons U.V. (lumière du soleil). L'encollage peut uniquement avoir lieu sous la lumière du jour directe. Il est également possible d'utiliser une lampe U.V. avec une longueur d'onde de 250 nm à 350 nm.
Taches/restes: Eliminer des taches fraîches avec de l'acétone. Les résidus de colle durcis ne peuvent être éliminés que mécaniquement.
Points d'attention: Bison Glass durcit sous l'influence des rayons U.V, c'est-à-dire dehors sous la lumière du soleil directe, ou à l'intérieur juste derrière les vitres. La colle ne durcit pas par un ciel couvert ou dans la maison sous la lumière artificielle. En utilisant une lampe U.V. avec une longueur d' onde de 250 nm à 350 nm, il est possible de faire durcir la colle de façon ponctuelle.

TEMPS DE SÉCHAGE

Peut être travaillé après: Ca. 5 minutes
Temps de séchage: Ca. 5 minutes (dépendant de l'intensité des rayons U.V.)

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: De -50°C jusqu'à +130°C
Résistance au rayons UV: Bonne
Résistance chimique: Bon(ne)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Acrylate ester
Couleur: Transparent
Viscosité: Liquide
Teneur en solides: Ca. 100 %
Densité: Ca. 1.1 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un endroit sec, frais et à l' abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.